
SuperLift 8 V2 (Double Compacted)				
Rope Diameter		Tensile	Weight	Minimum Breaking Load
Inches	MM		Per ft./lbs.	US Tons
	7	2160	0.163	5.1
5/16	8	2160	0.208	7.26
	8.5	2160	0.236	8.2
	9	2160	0.265	9.2
	10	2160	0.337	11.32
7/16	11	2160	0.398	13.72
	12	2160	0.478	16.61
1/2	12.5	2160	0.521	18.45
	14	1960	0.614	19.28
5/8	15.87/16	1960	0.789	25.3
	18	1960	1.001	32.03
3/4	19	1960	1.134	35.68
	20	1960	1.255	39.49
7/8	22	1960	1.523	47.83
	24	1960	1.780	56.8
1	25.4	1960	2.050	62.8
	26	1960	2.120	66.5
	28	1960	2.470	77.2
1-1/8		1960	2.600	79.0
1-1/4		1960	3.220	98.0
	32	1960	3.260	100.8
1-3/8		1960	3.900	117.0
	36	1960	4.070	127.9
1-1/2		1960	4.620	138.0



SuperLift 8 V2 (Double Compacted)